



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -  
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **LINEA RESPIRO AUREO I**

**COD. 004.1618**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Idropittura lavabile superbianca per interni, traspirante antigoccia a elevata copertura, esente da solventi (VOC FREE)

|                                |   |             |          |
|--------------------------------|---|-------------|----------|
| <b>TIPO DI LEGANTE</b>         | Acrilico modificato in emulsione acquosa                |             |          |
| <b>ASPETTO</b>                 | Opaco vellutato   |             |          |
| <b>COLORE</b>                  | Bianco  |             |          |
| <b>VISCOSITÀ a 20°C</b>        | 20.000 - 25.000 cps (Brookfield RVF)                    |             |          |
| <b>PESO SPECIFICO a 20°C</b>   | 1,65 +/- 0,05 Kg /lt                                    |             |          |
| <b>RESIDUO SECCO IN PESO</b>   | 69 - 71 %   |             |          |
| <b>APPLICAZIONE</b>            | Pennello - Rullo - Spruzzo (airless angolo 60° 17 /19 ) |             |          |
| <b>DILUIZIONE</b>              | 1° mano 30 - 40% di acqua<br>2° mano 20 - 30% di acqua  |             |          |
| <b>RESA TEORICA (per mano)</b> | 6 - 8 mq/lt (su supporto isolato)                       |             |          |
| <b>ESSICCAZIONE a 20°C</b>     | Ad aria   | Fuori tatto | 30 - 40' |
| <b>U.R. inf. 70%</b>           |   | Totale      | 24 ore   |

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola; oppure bagnare la superficie con acqua e rimuovere con una spatola quindi applicare una mano di impregnante. Su pareti già dipinte con idropitture lavabili, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente AUREO I. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro ANCORAL Cod. 485.0000. L'impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione di 1:3 (una parte di impregnante e tre di acqua) per superfici molto assorbenti; 1:5 (una parte di impregnante e cinque di acqua) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC Serie 400, oppure con MANTOFIX Cod. 406.1000. Lisciare successivamente con carta vetrata. Rimescolare accuratamente AUREO I al fine di omogeneizzare la pittura, applicare sempre due mani di AUREO I con un intervallo di 5-6 ore tra una mano e l'altra. La resistenza al lavaggio aumenta con il trascorrere del tempo.



## **INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



### **UTILIZZO**

Le ecopitture della linea respiro sono formulate con materie prime ecosostenibili, sono quindi prive di metalli pesanti e di sostanze volatili, dannose per l'uomo e l'ambiente.

### **APPLICAZIONE**

Il prodotto grazie alle sue proprietà di aderenza, traspirabilità e copertura, può essere applicato sulle seguenti superfici: cartongesso, scagliola e intonaco (anche premiscelato). Le caratteristiche ecocompatibili lo rendono idoneo a essere impiegato in ambienti che, a causa della ridotta ventilazione, potrebbero determinare un accumulo di sostanze volatili dannose, sia durante l'applicazione sia nel corso del ciclo vitale della pittura sul supporto trattato.

### **MAGAZZINAGGIO**

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.