



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



**VIVIMUR BIANCO
IDRORIVESTIMENTO ANTICONDENSA
ATERMICO - ANTIMUFFA - FONOASSORBENTE**

COD. 013.1000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

In funzione della bassa conducibilità termica, la differenza della temperatura dell'aria e quella del supporto si riduce sensibilmente con conseguente riduzione della formazione di condensa, si evita la dispersione del calore raggiungendo una uniformità della temperatura sulle pareti, caratteristica che non consente al vapore acqueo di condensarsi sulla superficie impedendo così la formazione di umidità e di muffa. VIVIMUR contiene speciali microsferiche cave di vetro che formano una protezione termica. La sua particolare struttura cellulare produce un'azione fonoassorbente ad "effetto barriera" e riduce la dispersione del calore con conseguente risparmio energetico. VIVIMUR contiene uno specifico additivo fungicida ad ampio spettro di azione che svolge una azione preventiva e impedisce nel tempo l'adesione delle spore fungine sulle pareti. VIVIMUR è pertanto indicato come efficace "soluzione" alla formazione di condensa e di muffa in ambienti interni umidi o poco arieggiati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LEGANTE	Acrilico modificato in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO A 20°C	Kg / lt 0,900 ± 0,050
VISCOSITA' A 20°C Brookfield RVF	50000 cps
ASPETTO DEL PRODOTTO ESSICCATO	Satinato
APPLICAZIONE	Pennello - Rullo (Evitare l'applicazione a spruzzo per non danneggiare le microsferiche cave di vetro contenute nel prodotto)
DILUIZIONE	1 ^a mano 25% con acqua 2 ^a mano 25% con acqua (finitura liscia) 10% con acqua (finitura bucciata)
RESA TEORICA	2,5 mq/lt con finitura liscia 2 mq/lt con finitura bucciata Il consumo è calcolato con due mani di prodotto diluito.
SPESSORE SECCO	300 micron ca. (ideale per un buon isolamento termico)
ESSICCAZIONE A 20°C U.R. INF. AL 60%	Ad aria - Fuori tatto ore 2 - Totale 24 ore. Si consiglia, per un migliore ancoraggio, un intervallo di almeno 12 ore fra la prima e la seconda mano.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti nuove: applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua (Filler Cod. 441.0000) diluito 1-5 con acqua (1 parte di Filler e 5 parti di acqua, poi procedere all'applicazione di due mani VIVIMUR. Su pareti vecchie: se impregnante di muffa, lavare con una spugna la superficie con IDROSIL Cod. 041.0000 soluzione disinfettante diluita 1 - 1 con acqua, quando il muro è asciutto spazzolare e asportare le spore residue. Attendere 24 ore e procedere all'applicazione di due mani di VIVIMUR

COMPATIBILITA'

VIVIMUR non può essere miscelato con le idropitture tradizionali per evitare alterazioni delle proprietà specifiche del prodotto.

DURATA IN MAGAZZINO

Mesi 12 a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati **IL PRODOTTO TEME IL GELO.**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.