



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



TEMPERA SAN GIORGIO

Cod. 014.1000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale semilavabile per interni di alto potere coprente.

TIPO DI LEGANTE	Copolimero - Vinilico modificato in emulsione acquosa.	
ASPETTO	Opaco	
COLORE	Bianco	
VISCOSITÀ a 20°C	25.000 - 30.000 cps (Brookfield RVF)	
RESIDUO SECCO IN PESO	68-71%	
PESO SPECIFICO a 20°C	1,65 +. 0,05 Kg / lt	
APPLICAZIONE	Pennello, rullo spruzzo	
DILUIZIONE	1° mano 30 - 40 % di acqua 2° mano 20 - 30 % di acqua	
RESA TEORICA	5 - 6 mq/lt per mano	
ESSICCAZIONE a 20°C	Ad aria:	fuori tatto 30 - 40'
U.R. Inf. 60%		totale 24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti già dipinte con idropitture, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente SAN GIORGIO. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER Cod. 441.0000. L' impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione di 1:3 (una parte di impregnante e tre di acqua) per superfici molto assorbenti; 1 :5 (una parte di impregnante e cinque di acqua) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC Serie 400 oppure con MANTOFIX Cod. 406.1000. Lisciare successivamente con carta vetrata.

MAGAZZINAGGIO

12mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali sigillati. **IL PRODOTTO TEME IL GELO**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.