



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



FREDMURAL

SERIE 019

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale lavabile per esterni e interni di ottima qualità e elevato potere coprente. E' una pittura TRASPIRANTE perché lascia fuoriuscire l'umidità interna mantenendo sani i muri. IDROREPELLENTE perché i suoi componenti respingono l'acqua pur non essendo impermeabili.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa.	
ASPETTO	Satinato - vellutato.	
COLORE	Bianco e tinte di cartella	
VISCOSITÀ a 20°C	10.000 - 20000 cps (Brookfield RVF) La viscosità può variare a seconda della tinta	
RESIDUO SECCO IN PESO	58 - 60%	
PESO SPECIFICO a 20°C	1,350 - 1,480 Kg/lit secondo la tinta	
VOC D.L. 27/03/2006 n° 161	28,89 grammi/litro	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	> 5000 COLPI DI SPAZZOLA - UNI 10560	
APPLICAZIONE	Rullo - pennello - spruzzo (airless angolo 60° foro 17/19)	
DILUIZIONE	20 - 30 % di acqua	
RESA TEORICA (per mano)	9 - 11 mq / lit. Secondo l'assorbimento del supporto	
ESSICCAZIONE a 20°C	Fuori tatto	30 - 40 min
U.R. inf 70%	Totale	24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola ; oppure bagnare la superficie e rimuovere con una spatola quindi applicare una mano di impregnante. Su pareti già dipinte con idropitture lavabili, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente FREDMURAL. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER cod. 441.0000. L'impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione di 1:3 (una parte di impregnante e tre di acqua) per superfici molto assorbenti; 1:5 (una parte di impregnante e cinque di acqua) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC Serie 400 oppure con MANTOFIX cod. 406.1000 e lisciare successivamente con carta vetrata. Rimescolare accuratamente FREDMURAL al fine di omogeneizzare la pittura , applicare sempre due mani di FREDMURAL con un intervallo di 5-6 ore tra una mano e l'altra. La resistenza al lavaggio aumenta con il trascorrere del tempo.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità