



## INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



### EDILUX

**Cod. 020.1000**

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura superlavabile per esterni ed interni ad elevata copertura, alcaliresistente. Le resine e i pigmenti speciali che compongono questa idropittura consentono di ottenere superfici omogenee e vellutate sui più svariati supporti.

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico modificato in emulsione acquosa	
<b>ASPETTO</b>	Satinato - vellutato	
<b>COLORE</b>	Bianco	
<b>VISCOSITÀ a 20°C</b>	13000 – 16000 cps (Brookfield RVF)	
<b>RESIDUO SECCO IN PESO</b>	56-59%	
<b>PESO SPECIFICO a 20°C</b>	Kg/Lt 1,40 + 1,45	
<b>APPLICAZIONE</b>	Pennello - rullo - spruzzo (airless angolo 60° foro 17/19 )	
<b>DILUIZIONE</b>	<u>1 mano</u> 30-40 % di acqua	<u>2 mano</u> 25-30 % di acqua
<b>RESA TEORICA (per mano)</b>	8-11 Mq/Lt secondo l'assorbimento del supporto	
<b>ESSICAZIONE a 20°C</b>	Fuori tatto: 30-40 minuti	Totale: 24 ore
<b>U.R. inf 60%</b>		

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola ; oppure bagnare la superficie e rimuovere con una spatola quindi applicare una mano di impregnante. Su pareti già dipinte con idropitture lavabili, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente Edilux. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro Filler cod. 441.0000. L'impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione di 1:3 (una parte di impregnante e tre di acqua) per superfici molto assorbenti; 1:5 (una parte di impregnante e cinque di acqua) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro Mantostuc Serie 400 oppure con Mantofix cod. 406.1000 e lisciare successivamente con carta vetrata. Rimescolare accuratamente Edilux al fine di omogeneizzare la pittura , applicare sempre due mani di Edilux con un intervallo di 5-6 ore tra una mano e l'altra. La resistenza al lavaggio aumenta con il trascorrere del tempo.

#### MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità