



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



ROMACRIL

SERIE 021

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura al quarzo per esterni e interni caratterizzata da elevata copertura, resistenza al lavaggio, ottima traspirabilità e buona idrorepellenza. Il quarzo finissimo contenuto nel prodotto conferisce buone proprietà riempitive che consentono di eliminare le piccole imperfezioni del supporto.

LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa
ASPETTO	Opaco vellutato
COLORE	Bianco e tinte cartella formulate con pigmenti resistenti alla luce
VISCOSITÀ a 20°C	15000 - 18000 cps (Brookfield RVF)
RESIDUO SECCO IN PESO	68 - 72 %
PESO SPECIFICO a 20°C	1,55 ± 0,05 Kg / lt
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (Traspirabilità)	0,054 - valore Sd (m) norma DIN 50014
ASSORBIMENTO CAPILLARE D'ACQUA (Idrorepellenza)	0,190 valore W 24 norma DIN 52617
APPLICAZIONE	Rullo - pennello - spruzzo (tipo VOLUMAIR)
DILUIZIONE	1° mano 20 - 25 % di acqua 2° mano 15 - 20 % di acqua oppure tal quale
RESA TEORICA	3 - 5 mq/Kg riferita a una mano di prodotto su supporto isolato
ESSICCAZIONE a 20°C (U.R. inf al 70%)	fuori tatto 30 - 40' - totale 24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare che le superfici siano asciutte e spazzolate. Togliere le parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe e imperfezioni del muro con stucco in polvere MANTOCEM Cod. 407.1000. E' sempre consigliabile applicare una mano di impregnante nostro FILLER Cod. 441.0000, oppure su intonaci vecchi, cemento, prefabbricati nostro FONDO EDILGUM Cod. 440.0000

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra i + 5° e i + 35°C con umidità relativa non superiore al 60 - 70 %. Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lievi differenze tra partita e partita. Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture o fughe di facciate, balconi o spigoli vivi, così da eliminare l'attaccatura.

DURATA IN MAGAZZINO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. **IL PRODOTTO TEME IL GELO.**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.