



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.
Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



FINITURA ELASTOMERICA PER CAMPI DA TENNIS

SERIE 032

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Speciale pittura elastomerica resistente agli alcali, formulata con un particolare legante acrilico modificato in emulsione acquosa dalla notevole aderenza al supporto e resistenza all'abrasione.

ASPETTO

Satinato

VISCOSITÀ a 20°C

13.000 - 15.000 cps (Brookfield RVF)

PESO SPECIFICO a 20°C

1,250 +/- 0,05 Kg / lt

COLORI

Rosso	Cod. 032.7123
Verde	Cod. 032.4068
Bianco	Cod. 032.1000

APPLICAZIONE

Pennello - rullo - spruzzo

DILUIZIONE

1° mano 40% (100 parti in peso di prodotto e 40 parti in peso di acqua)

La 2° e la eventuale 3° mano possono essere diluite con il 5-10% di acqua o applicate senza diluizione secondo la finitura che si desidera ottenere

RESA TEORICA

1 - 4 mq/Kg in funzione all' assorbimento e al tipo di supporto

ESSICCAZIONE a 20°C (U.R. inf. al 70%)

Ad aria : totale dopo 24 - 48 ore (pedonabile dopo 3-4 giorni)

Il tempo di essiccazione è in funzione dello spessore applicato. Per ottenere un' ottima essiccazione e impermeabilità si consiglia l'applicazione del prodotto in più strati. Non applicare il prodotto con tempo incerto e con temperatura inferiore a +5°C. o superiore a +35°C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere completamente asciutte e spazzolate. Per ottenere un' ottima adesione su substrati vecchi, porosi, ossidati, e su superfici nuove, diluire la prima mano con il 40% di acqua. La seconda mano può essere applicata dopo 2 - 3 ore circa.

IMPIEGO

La serie 032, ha un' ottima adesione al calcestruzzo, ai laterizi, ai pannelli di cemento fibrato, al bitume, alla carta bitumata.

DURATA IN MAGAZZINO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. IL PRODOTTO TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.