



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



EDILGUM “ANTIALGA”

SERIE 033

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura murale a solvente a base di resina “PLIOLITE” ® idrorepellente, traspirante dalla notevole resistenza all'esterno anche in atmosfera marina e industriale. EDILGUM “ANTIALGA” è particolarmente indicata per il restauro e il rifacimento di facciate di edifici storici e antichi, consigliata per superfici murali intaccate dall'umidità, efflorescenze saline e per pareti invase da sfogliamenti di precedenti pitturazioni. Il legante e i pigmenti contenuti nel prodotto permettono di ottenere una notevole idrorepellenza, favorendo l'evaporazione dell'umidità contenuta nel supporto e assicurano un perfetto ancoraggio su superfici nuove e vecchie. La serie 033 contiene un particolare e specifico additivo alghicida e fungicida che conferisce al prodotto una forte azione antialga in grado di fornire col suo ampio spettro di azione una protezione idonea a coprire una vasta gamma di microrganismi. Lo specifico additivo contenuto nel prodotto serve per combattere i più diffusi e noti microrganismi. I più qualificati produttori internazionali, dopo accurati test di resistenza dall'attacco di muffe e alghe, hanno individuato un numero definito di fungine e algali la cui crescita è stata temporalmente bloccata. Per effetto della imprevedibile variabilità ambientale e climatica l'efficacia degli additivi testati è obiettivamente limitata nel tempo, alle sole spore isolate nelle prove di laboratorio e fino ad esaurimento del principio attivo.

TIPO DI LEGANTE	Elastomeri viniltoluen - acrilici “Pliolite” ®
ASPETTO	Opaco vellutato
COLORE	Tinte mazzetta “Città Colore”
VISCOSITA' a 20°C	15000 – 20000 CPS (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO a 20°C	Kg/Lt 1,6 ± 0,05
APPLICAZIONE	Pennello – rullo (pelo raso)
DILUIZIONE <u>Applicazione a pennello - rullo</u>	Massimo 5% con acquaragia (white spirit) Cod. 750.0000
RESA TEORICA	5 - 6 mq/kg per mano su supporto isolato
ESSICCAZIONE	Ad aria: fuori tatto 40', totale 24 ore. Si consiglia per un miglior ancoraggio di lasciare trascorrere almeno 24 ore tra la prima e la seconda mano.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere accuratamente spazzolato e le parti facilmente staccabili vanno asportate. E' consigliabile isolare il supporto con una mano a pennello di FONDO EDILGUM Cod. 440.0000 diluito al 50% con acquaragia (white spirit) Cod. 750.0000 (100 parti di fondo 50 parti di solvente. Lasciare trascorrere 24 ore prima di applicare due mani di EDILGUM “ANTIALGA”.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



NORME DI SICUREZZA

Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. Evitare, per esempio, il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso adottare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria. Impiegare durante l'applicazione maschere, guanti, occhiali. Consultare la scheda di sicurezza.

CONFEZIONI DI VENDITA

Serie 033	Edilgum "Antialga" Kg 25 P.n. - Lt 2,5
Cod. 750.0000	Acquaragia (Pinella) Lt. 25 - Lt 5

DURATA IN MAGAZZINO 18 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.