



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -  
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **ROMACRIL “ANTIALGA”**

## **SERIE 034**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Idropittura acrilica lavabile al quarzo per esterni caratterizzata da elevata copertura, resistenza al lavaggio, ottima traspirabilità e buona idrorepellenza. La Serie 034 contiene un particolare e specifico additivo algicida e fungicida che conferisce al prodotto una forte azione antialga in grado di fornire con il suo ampio spettro di azione una protezione idonea a coprire una vasta gamma di microrganismi. Lo specifico additivo contenuto nel prodotto serve per combattere i più diffusi e noti microrganismi. I più qualificati produttori internazionali, dopo accurati test di resistenza dall'attacco di muffe e alghe, hanno individuato un numero definito di fungine e algali la cui crescita è stata temporalmente bloccata. Per effetto della imprevedibile variabilità ambientale e climatica l'efficacia degli additivi testati è obiettivamente limitata nel tempo, alle sole spore isolate nelle prove di laboratorio e fino ad esaurimento del principio attivo.

<b>LEGANTE</b>	Acrilico modificato in emulsione acquosa
<b>ASPETTO</b>	Opaco vellutato
<b>COLORE</b>	Bianco e tinte cartella formulate con pigmenti resistenti alla luce
<b>VISCOSITÀ a 20°C</b>	15.000 - 18.000 cps (Brookfield RVF)
<b>RESIDUO SECCO IN PESO</b>	68 - 72 %
<b>PESO SPECIFICO a 20°C</b>	1,55 ± 0,05 Kg / lt
<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (Traspirabilità)</b>	0,054 - valore Sd (m) norma DIN 50014
<b>ASSORBIMENTO CAPILLARE D'ACQUA (Idrorepellenza)</b>	0,190 - valore W 24 norma DIN 52617
<b>APPLICAZIONE</b>	Rullo - pennello - spruzzo (tipo VOLUMAIR)
<b>DILUIZIONE</b>	1° mano 20 - 25 % di acqua 2° mano 15 - 20 % di acqua oppure tal quale
<b>RESA TEORICA</b>	3 - 5 mq / Kg riferita a una mano di prodotto su supporto isolato
<b>ESSICCAZIONE a 20°C (U.R. inf al 70%)</b>	fuori tatto 30 - 40' - totale 24 ore

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Controllare che le superfici siano asciutte e spazzolate. Togliere le parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe e imperfezioni del muro con stucco in polvere MANTOCEM Cod. 407.1000. E' sempre consigliabile applicare una mano di impregnante nostro FILLER Cod. 441.0000, oppure su intonaci vecchi, cemento, prefabbricati nostro FONDO EDILGUM Cod. 440.0000



## **INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



### **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra i +5° e i +35°C con umidità relativa non superiore al 60-70%. **EVITARE** la sovraverniciatura con altre pitture per non compromettere l'effetto "antialga". Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lievi differenze fra partita e partita. Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture o fughe di facciate, balconi o spigoli vivi, così da eliminare l'attaccatura.

### **DURATA IN MAGAZZINO**

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. **IL PRODOTTO TEME IL GELO**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.