



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



LINEA RESPIRO AUREO F

Cod. 042.1618

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale lavabile superbianca per esterni e interni traspirante antigoccia con elevato potere coprente esente da solventi (VOC FREE). E' una pittura TRASPIRANTE perché lascia fuoriuscire l'umidità interna mantenendo sani i muri. IDROPELLENTE perché i suoi componenti respingono l'acqua pur non essendo impermeabili.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa.	
ASPETTO	Satinato - vellutato.	
COLORE	Bianco	
VISCOSITÀ a 20°C	10.000 - 20000 cps (Brookfield RVF)	
RESIDUO SECCO IN PESO	58 - 60%	
PESO SPECIFICO a 20°C	1,350 - 1,450 Kg/lt secondo la tinta	
APPLICAZIONE	Rullo - pennello - spruzzo (airless angolo 60° foro 17/19)	
DILUIZIONE	1° mano: 40 % di acqua	2° mano: 25 - 30 % di acqua
RESA TEORICA (per mano)	9 - 11 mq / lt. Secondo l'assorbimento del supporto	
ESSICCAZIONE a 20°C	Fuori tatto	30 - 40 min
U.R. inf 70%	Totale	24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola ; oppure bagnare la superficie e rimuovere con una spatola quindi applicare una mano di impregnante. Su pareti già dipinte con idropitture lavabili, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente AUREO F. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro ANCORAL cod. 485.0000. L'impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione di 1:3 (una parte di impregnante e tre di acqua) per superfici molto assorbenti; 1:5 (una parte di impregnante e cinque di acqua) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC Serie 400 oppure con MANTOFIX cod. 406.1000 e lisciare successivamente con carta vetrata. Rimescolare accuratamente AUREO F al fine di omogeneizzare la pittura , applicare sempre due mani di AUREO F con un intervallo di 5-6 ore tra una mano e l'altra. La resistenza al lavaggio aumenta con il trascorrere del tempo.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



UTILIZZO

Le ecopitture della linea respiro sono formulate con materie prime ecosostenibili, sono quindi prive di metalli pesanti e di sostanze volatili, dannose per l'uomo e l'ambiente.

APPLICAZIONE

Il prodotto grazie alle sue proprietà di aderenza, traspirabilità e copertura, può essere applicato sulle seguenti superfici: cartongesso, scagliola e intonaco (anche premiscelato). Le caratteristiche ecocompatibili lo rendono idoneo a essere impiegato in ambienti che, a causa della ridotta ventilazione, potrebbero determinare un accumulo di sostanze volatili dannose, sia durante l'applicazione sia nel corso del ciclo vitale della pittura sul supporto trattato.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.