



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **SINCAMTRE**

## **SERIE 045**

### **FINITURA ACRILICA ELASTOMERICA PER L'INERTIZZAZIONE E L'INCAPSULAMENTO DEI MANUFATTI IN CEMENTO / AMIANTO**

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

SINCAMTRE è la finitura specifica dalla eccezionale adesione al supporto con proprietà di consolidamento e bloccaggio delle fibre di amianto, la sua ottima resistenza allo sfarinamento determina una lunga conservazione nel tempo delle superfici trattate e impedisce l'affioramento delle fibre di amianto. SINCAMTRE mantiene inalterata la sua elasticità anche con temperatura molto inferiore allo zero gradi centigradi, è pertanto in grado di assecondare le tensioni termodinamiche evitando la formazione di screpolature e microfessure che potrebbero causare la fuoriuscita di fibre.

#### **NORMATIVE DI LEGGE**

Secondo la norma UNI 10686 del marzo 1998 indicata nell'allegato 2 dello schema Decreto Interministeriale del 25/01/1999 e in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 1999 riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22/10/1999, i cicli incapsulanti (Tipo A - Tipo B) devono essere composti da una mano di Primer Fissativo e due mani di Rivestimento Elastomerico di colore diverso e contrastante.

#### **RIVESTIMENTO INCAPSULANTE DI TIPO A**

##### **(A Vista All'Esterno)**

- Lo spessore medio totale del ciclo non deve essere inferiore a 300 micron secchi.
- Certificato di idoneità n. 157409 del 28/02/2002 rilasciato dal Centro Politecnico di Ricerche e Certificazioni - Istituto Giordano spa di Bellaria (RN)  
che prevede il pretrattamento con fissativo all'acqua IDRO - SINCAM Cod. 430.0000
- Certificato di idoneità n. 157410 del 28/02/2002 rilasciato dal Centro Politecnico di Ricerche e Certificazioni - Istituto Giordano spa di Bellaria (RN)  
che prevede il pretrattamento con fissativo a solvente SOL - SINCAM Cod. 460.0000

#### **RIVESTIMENTO INCAPSULANTE DI TIPO B**

##### **(A Vista All'Interno)**

- Lo spessore medio totale del ciclo non deve essere inferiore a 250 micron secchi.
- Certificato di idoneità n. 158971 del 19/04/2002 rilasciato dal Centro Politecnico di Ricerche e Certificazioni - Istituto Giordano spa di Bellaria (RN)  
che prevede il pretrattamento con fissativo all'acqua IDRO - SINCAM Cod. 430.0000

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NATURA DEL LEGANTE</b>    | Acrilico modificato in emulsione acquosa |
| <b>RESIDUO SECCO IN PESO</b> | % 65 - 67                                |
| <b>VISCOSITÀ a 20°C</b>      | 5000 - 7000 cps (Brookfield RVF)         |
| <b>PESO SPECIFICO a 20°C</b> | 1,400 ± 0,05 Kg / Lt                     |



## INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



### COLORE

Come da nostra mazzetta Città Colore (le cui tinte sono derivate dai pigmenti che hanno ottenuto la certificazione di idoneità)

### ASPETTO DEL PRODOTTO ESSICCATO

Satinato - Vellutato

### APPLICAZIONE

Pennello - Rullo - Airless

### CONSUMO E SPESSORE RIVESTIMENTO TIPO A

380 – 400 grammi / mq di prodotto per mano  
pari a uno spessore di 140 – 160 micron secchi.  
Le due mani devono essere di colore diverso e contrastante.

### CONSUMO E SPESSORE RIVESTIMENTO TIPO B

330 – 350 grammi / mq di prodotto per mano  
pari a uno spessore di 120 – 130 micron secchi.  
Le due mani devono essere di colore diverso e contrastante.

### AVVERTENZE

Per ottenere un risultato a norma di legge è indispensabile attenersi scrupolosamente alle quantità sopra indicate nel rispetto delle seguenti procedure:

### DILUIZIONI

1° mano 10 % con acqua (100 parti in peso di prodotto /10 parti in peso di acqua potabile)

2° mano non diluita

Si consiglia un intervallo di 24 ore fra una mano e l'altra

### ESSICCAZIONE A 20°C CON U.R. inferiore al 50 %

Fuori tatto ore 2

Sovrapplicabile ore 20 - 24

Totale ore 48

Si consiglia di non applicare con tempo incerto o nebbioso  
e con temperatura inferiore a + 5 °C

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere asciutte e pulite, prive di muschi e muffe.

Per ottenere una ottima adesione è indispensabile applicare una mano di Fondo Impregnate Fissativo utilizzando attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente.

- IDRO - SINCAM cod. 430.0000 fissativo inodore all'acqua diluito 100% con acqua potabile

- SOL - SINCAM cod. 460.0000 fissativo a solvente diluito con il 50 % di Acquaragia PINELLA

cod. 750.0000

La scelta del fissativo è in funzione dello stato di conservazione del supporto da trattare.

**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



Per le superfici vecchie e sfarinanti si consiglia SOL - SINCAM fissativo a solvente dalla penetrazione capillare.

Per superfici nuove si possono utilizzare indifferentemente IDRO - SINCAM - SOL - SINCAM, entrambi garantiscono un ottimo ancoraggio e consolidamento. Per ambienti interni (rivestimento incapsulante Tipo B) è previsto l'impiego di IDRO - SINCAM fissativo inodore all'acqua.

|                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CONFEZIONI DI VENDITA</b> | Serie 045     | SINCAMTRE     | Kg. 20 p.n.   |
|                              | Cod. 430.0000 | IDRO – SINCAM | Lt. 20 – Lt 5 |
|                              | Cod. 460.0000 | SOL – SINCAM  | Lt. 25 – Lt 5 |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>DURATA IN MAGAZZINO</b> | Mesi 12 a temperatura ambiente         |
|                            | In contenitori originali sigillati     |
|                            | SINCAMTRE / IDRO-SINCAM temono il gelo |

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.