



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -  
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **ACRILFLEX**

## **SERIE 047 Grana fine** **SERIE 072 Grana media**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Finitura acrilica elastomerica e farina di quarzo. La particolare composizione del legante consente un basso assorbimento d'acqua ed una elevata idrorepellenza, pur permettendo una sufficiente traspirabilità al vapore acqueo. Mantiene inalterata la sua elasticità anche a temperature molto inferiori allo 0°C, quindi è in grado di assecondare le tensioni termodinamiche evitando la formazione di microfessure. ACRILFLEX consente di mascherare le piccole cavillature da ritiro, rende uniforme il supporto da minime imperfezioni da rappezzi.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>TIPO DI LEGANTE</b>       | Acrilico modificato in emulsione acquosa                            |
| <b>ASPETTO</b>               | Opaco - ruvido  |
| <b>COLORE</b>                | Bianco e tinte di cartella formulati con pigmenti stabili alla luce |
| <b>VISCOSITÀ A 20°C</b>      | 20.000 - 25.000 cps (Brookfield RVF)                                |
| <b>PESO SPECIFICO</b>        | 1,500 - 1,600 ± 0,05 Kg/lt a 20° C                                  |
| <b>RESIDUO SECCO IN PESO</b> | 70 - 73 %   |

### **APPLICAZIONE**

Rullo - pennello.

N.B. Su superfici molto lisce si consiglia di applicare la mano a finire a rullo per evitare (considerando la granulometria del prodotto) rigature dovute alla non uniforme disposizione dei quarzi.

|  |  |
|--|--|
| <b>DILUIZIONE</b>                        | Tal quale, 5 - 10 % di acqua                                     |
| <b>RESA TEORICA</b>                      | 2 - 3 mq/kg riferita ad una mano di prodotto su supporto isolato |
| <b>PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO</b>    | sd (m) = 0.5 norma DIN EN 1062-1                                 |
| <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b>              | W = 050 norma DIN EN 1062-3 kg / m <sup>2</sup> xh0.5            |
| <b>GRANULOMETRIA</b>                     | 0.3 mm grana fine<br>0.4- 0.7 mm grana media                     |
| <b>ESSICCAZIONE A 20°C U.R. INF. 70%</b> | Fuori tatto 30 - 40'. Totale 24 ore                              |

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Controllare che le superfici siano asciutte e spazzolate. Togliere le parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe e imperfezioni del muro con stucco cementizio MANTOCEM cod. 407.1000.

E' sempre consigliabile applicare una mano di impregnante come nostro FILLER cod. 441.0000, oppure su intonaci vecchi, cemento, prefabbricati, nostro FONDO EDILGUM cod. 440.0000.



## **INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



Su pareti precedentemente dipinte, qualora la tinta fosse molto diversa dalla sottostante, si consiglia un fondo fissativo colorato (nostra serie 442) per ovviare a possibili trasparenze dovute allo scorrimento del granello di quarzo.

### **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra + 5 e + 35°C con umidità relativa non superiore al 60 - 70 %.

Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibili lievi differenze tra partita e partita.

Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture o fughe di facciate, balconi o spigoli vivi, così da eliminare l'attaccatura.

### **MAGAZZINAGGIO**

12 mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali. **IL PRODOTTO TEME IL GELO.**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità