



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



SILOCRIL IDROPITTURA SILOSSANICA

SERIE 048

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura silossanica al quarzo di ottima qualità, in grado di combinare in un solo prodotto le due principali caratteristiche richieste ad una pittura per esterno, alta **idrorepellenza** e alta **traspirabilità**.

TIPO DI LEGANTE Resina Polisirossanica in emulsione

ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco e tinte di cartella, formulati con pigmenti stabili alla luce
VISCOSITÀ	10000 - 18000 cps (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO	1,600 +_ 0,05 Kg / lt
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (TRASPIRABILITÀ)	0,021 - VALORE Sd (m) - norma DIN EN 1062-1
ASSORBIMENTO CAPILLARE D'ACQUA (IDROREPELLENZA)	0,034 - VALORE W 24 - norma DIN EN 1062-3
DILUIZIONE	10 - 20 % con acqua
RESA	4 / 5 mq / Kg per mano
APPLICAZIONE	Pennello , rullo, spruzzo (tipo VOLUMAIR)
ESSICCAZIONE	4 - 6 ore (tra una mano e l'altra) - 24 ore totale. Si consiglia di non applicare il prodotto con tempo incerto e con temperatura inferiore ai + 5°C.
COMPATIBILITÀ	Questa pittura non può essere miscelata con le idropitture tradizionali in quanto si alterano le proprietà fisiche.

IMPIEGO

Particolarmente indicato su intonaci "deumidificanti", in quanto non modifica le caratteristiche tecniche degli stessi. Può essere applicato su intonaci minerali sia nuovi che vecchi.

A) **INTONACI NUOVI**: il supporto deve essere asciutto e stabilizzato e applicato da almeno 28 giorni.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



- B) **INTONACI VECCHI**: il supporto deve essere asciutto e spazzolato, le vecchie pitture minerali vanno asportate tramite spazzolatura meccanica.
- C) **INTONACI GIA VERNICIATI CON PITTURE SINTETICHE**: si consiglia una totale asportazione tramite sverniciatura in quanto verrebbe a mancare la caratteristica della traspirabilità.
Non applicare in presenza di vento forte o su pareti calde riscaldate da precedente Insolazione.

CICLO DI APPLICAZIONE

Si consiglia di impregnare la superficie da trattare con una mano di FONDO SILOCRIL A SOLVENTE Cod. 448.0000 oppure con FONDO SILOCRIL ALL' ACQUA Cod. 447.0000, in funzione dell' assorbimento del muro.

2 mani di SILOCRIL Serie 048 idropittura silossanica.

DURATA IN MAGAZZINO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dall' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.