



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -  
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **BUCCIATO RUSTICO**

## **SERIE 060**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Plastico murale ad alto spessore, idrorepellente, per la finitura di pareti interne ed esterne ove sia richiesto un effetto bucciato rustico pettinato, spatolato.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>TIPO DI LEGANTE</b>  | Acrilico modificato in emulsione acquosa e quarzi pregiati.   |
| <b>ASPETTO</b>          | Opaco vellutato   |
| <b>COLORE</b>           | Bianco e tinte di cartella  |
| <b>VISCOSITÀ a 20°C</b> | 110.000 - 130.000 cps (Brookfield RVF)  |
| <b>PESO SPECIFICO</b>   | 1,55 +/- 0,05 Kg /lt  |
| <b>APPLICAZIONE</b>     | Taloscia - Rullo - Spruzzo ( tipo VOLUMAIR )  |
| <b>DILUIZIONE</b>       | Massimo 5 % con acqua<br>La maggiore o minore aggiunta di acqua determina una buccia più o meno arrotondata   |
| <b>RESA TEORICA</b>     | 3 - 5 Kg / mq riferita su supporto isolato  |
| <b>ESSICCAZIONE</b>     | Ad aria totale 24 - 36 ore a 20°C<br>N.B. Si consiglia di non applicare in condizioni di tempo perturbato data la lenta essiccazione dovuta all' alto spessore applicato. |

### **CICLO DI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Controllare che le superfici siano ben asciutte e spazzolate. Togliere eventuali parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOCEM cod. 407.1000. E' sempre consigliabile applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER cod. 441.0000, oppure su intonaci vecchi, cemento prefabbricati nostro FONDO EDILGUM cod. 440.0000

### **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra i +5° e i 35°C. con umidità relativa non superiore al 60 - 70 %. Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lievi differenze fra partita e partita. Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture, fughe di facciate o balconi o spigoli vivi, così da eliminare l' attaccatura.

### **MAGAZZINAGGIO**

12 mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.