



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## LINEA DUCALE

### PALLADIO

### SERIE 115

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Spatolatura riempitiva al grassello di calce autolucidante per una finitura decorativa ad effetto “antiche velature”. La composizione minerale del prodotto permette un’ottima traspirabilità e la rende igienizzante svolgendo un’azione protettiva nel tempo.

<b>LEGANTE</b>	Minerale
<b>ASPETTO</b>	Velature lucide
<b>COLORE</b>	Bianco e tinte mazzetta “città colore” (tinte previste)
<b>VISCOSITÀ a 20°C</b>	Elevata tixotropia
<b>RESIDUO SECCO</b>	61 63%
<b>RESA TEORICA</b>	0,500 - 0,800 Kg/mq in funzione dello spessore applicato
<b>PESO SPECIFICO a 20°C</b>	1,400 + 0,05 Kg / lt
<b>APPLICAZIONE</b>	Spatola inox
<b>DILUIZIONE</b>	Tal quale
<b>ESSICCAZIONE a 20°C U.R. inf a 70%</b>	Totale 4 – 5 giorni - tra una mano e l’altra attendere che il prodotto sia perfettamente asciutto (circa 5 - 6 ore)

#### CICLO APPLICATIVO

Per esaltare l’aspetto estetico, Palladio deve essere applicato in più mani. Prima mano con spatola rettangolare inox in modo da uniformare il sottofondo. Poi una o due mani con spatola triangolare inox incrociando i colpi. Tra una mano e l’altra carteggiare con carta abrasiva finissima in modo da togliere imperfezioni o creste. La lucidatura si esegue subito dopo l’ultima mano prima che il prodotto sia perfettamente asciutto (5-10 minuti) passando più volte la spatola inox in modo rotatorio o in più sensi. Per aumentare l’effetto cromatico si consiglia di cambiare colore ad ogni passata (più chiaro o scuro - tinta più calda o più fredda).

#### IMPIEGO

**Palladio** può essere applicato direttamente su intonaco civile o su vecchie pitture a calce. Su intonaci grezzi o molto rustici si consiglia una rasatura con **Pisanello serie 118**. Su intonaci già precedentemente trattati con normali idropitture, accertarsi che la superficie non sia sfarinante, diversamente applicare una mano di fondo fissativo nostro Filler Cod. 441.0000 diluito 1:5 con acqua, invece su gesso è indispensabile una mano di fondo fissativo nostro Filler (stessa diluizione).



## **INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



### **PRECAUZIONI D'USO**

Essendo un prodotto minerale ad elevata alcalinità è consigliabile durante l'uso proteggere le mani e gli occhi. Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, nell'eventualità del protrarsi dell'irritazione consultare un medico.

### **DURATA IN MAGAZZINO**

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. **IL PRODOTTO TEME IL GELO**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.