



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## LINEA DUCALE

# **TINTORETTO SERIE 116**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Spatolatura al grassello di calce autolucidante per una finitura decorativa ad effetto “ antiche velature”. La composizione minerale del prodotto permette un’ ottima traspirabilità e la rende igienizzante svolgendo un’ azione protettiva nel tempo.

<b>LEGANTE</b>	Minerale
<b>ASPETTO</b>	Velature lucide
<b>COLORE</b>	Bianco e tinte mazzetta “Città Colore” (tinte previste)
<b>VISCOSITÀ a 20°C</b>	Alta tixotropia
<b>RESIDUO SECCO</b>	60 - 62%
<b>RESA</b>	0,500 - 0,800 Kg / mq in funzione dello spessore applicato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,400 +_ 0,05 Kg / lt
<b>APPLICAZIONE</b>	Spatola inox
<b>DILUIZIONE</b>	Tal quale
<b>ESSICCAZIONE a 20°C U.R. inf a 70%</b>	Totale 4 – 5 giorni - tra una mano e l’altra attendere che il prodotto sia perfettamente asciutto (circa 5 - 6 ore)

### **CICLO APPLICATIVO**

**TINTORETTO** va applicato in più mani che ne esaltano l’ aspetto estetico.

Prima mano con spatola rettangolare inox in modo da uniformare il sottofondo.

Poi almeno due mani con spatola triangolare inox incrociando i colpi. Tra una mano e l’ altra carteggiare con carta abrasiva finissima in modo da togliere imperfezioni o creste. La lucidatura si esegue subito dopo l’ ultima mano prima che il prodotto sia perfettamente asciutto (5 - 10 minuti) passando più volte la spatola inox in modo rotatorio o in più sensi.

Per aumentare l’ effetto cromatico si consiglia di cambiare colore ad ogni passata (più chiaro o scuro - tinta più calda o più fredda).



## **INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



### **IMPIEGO**

**TINTORETTO** può essere applicato direttamente su intonaco civile o su vecchie pitture a calce. Su intonaci grezzi o molto rustici si consiglia una rasatura con **PISANELLO serie 118**. Su intonaci già precedentemente trattati con normali idropitture, accertarsi che la superficie non sia sfarinante, altrimenti applicare una mano di fondo fissativo nostro **FILLER S / 441.0000** diluito 1:5 con acqua. Su gesso è indispensabile una mano di fondo fissativo nostro **FILLER**

### **PRECAUZIONI D' USO**

Essendo un prodotto minerale ad elevata alcalinità è consigliabile durante l' uso proteggere le mani e gli occhi.

Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, nell' eventualità del protrarsi dell' irritazione consultare un medico.

### **MAGAZZINAGGIO**

12 mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali. **N.B. TEME IL GELO.**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.