



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



INTOLITE **FONDO DI FINITURA INODORE A SOLVENTE**

Cod. 120.1000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

E' un fondo di finitura a "SOLVENTE INODORE" per interni sia per pareti che per soffitti applicabile anche in ambienti chiusi consentendo, dopo un ricambio dell'aria, una immediata abitabilità. Per le sue caratteristiche e per l' elevata copertura è particolarmente indicato per la pitturazione di locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, pizzerie, che presentano problemi di nicotina, macchie di fumo e vapore. Per il particolare tipo di solvente contenuto (INTODIL) può essere applicato su materie plastiche sensibili ai solventi (tipo polistirolo). Ottima l'adesione sia su fondi porosi e sfarinanti senza la necessità di una mano di fondo.

TIPO DI LEGANTE

Copolimeri acrilici, pigmenti bianchi in alta concentrazione (Biossido di Titanio) e cariche minerali, che mantengono inalterato nel tempo il punto di bianco senza ingiallimento.

COLORE

Bianco e tinte basi INTOLITE
(INTOLITE non può essere miscelato con altri prodotti)

ASPETTO

Opaco vellutato

VISCOSITÀ a 20° C

Tixotropica

RESIDUO SECCO IN PESO

67 - 69 %

PESO SPECIFICO a 20° C

1,400 Kg/Lt ± 0,05

DILUIZIONE

10 - 15 % con diluente INTODIL Cod. 771.0000.
Si raccomanda l' impiego di questo tipo di diluente per non compromettere le caratteristiche specifiche di INTOLITE

APPLICAZIONE

Pennello - Rullo - Spruzzo

RESA TEORICA

Per superfici normali 7/8 mq/lt per mano

ESSICCAZIONE

In condizioni normali di temperatura la seconda mano è prevista dopo 4 ore. Sovraverniciabile con idropitture dopo 24 - 48 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Intonaci nuovi mai pitturati:

procedere direttamente all' applicazione di due mani di INTOLITE



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



Intonaci già pitturati con prodotti all' acqua:

Se la vecchia pittura è ancora in buone condizioni (senza sfogliamenti), procedere direttamente all' applicazione di una o più mani di INTOLITE; in presenza di distacchi dei vecchi strati di pittura, è invece necessario procedere a una pulizia accurata con raschietto o altri mezzi idonei fino alla rimessa a nudo dell' intonaco. In ogni caso non è necessaria una mano di fondo anche quando INTOLITE viene applicato su pareti che presentano macchie di fuliggine e nicotina.

Pannelli decorativi e isolanti in polistirolo:

Possono essere direttamente pitturati senza alcun problema con una o due mani di INTOLITE
BUONA LA RESISTENZA ALL' ACQUA E AI DETERGENTI

AVVERTENZE

I solventi contenuti in INTOLITE non sono di natura aromatica, non sono aggressivi, sono di bassissimo odore (tre volte più basso di quello della ragia minerale). INTOLITE è classificato “ Infiammabile “ pertanto:

- Non fumare durante l' impiego
- Tenere lontano da fiamme e scintille
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non gettare i residui nelle fognature
- Consultare la scheda di sicurezza

CONFEZIONI DI VENDITA

Cod. 120.1000	Intolite bianca	Lt 18	Lt 4	Lt 0,75
Cod. 771.0000	Intodil diluente inodore	Lt 5	Lt 1	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.