



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



ROMACRIL ORO SUPERFINE ANTIALGA

SERIE 198

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura acrilica lavabile al quarzo fine formulata con un legante resistente all'alcalinità degli intonaci che conferisce al prodotto un'ottima resistenza all'esterno. La Serie 198 contiene un particolare e specifico additivo alghicida e fungicida che consente al prodotto una forte azione antialga in grado di fornire con il suo ampio spettro di azione una protezione idonea a coprire una vasta gamma di microrganismi. Lo specifico additivo contenuto nel prodotto serve per combattere i più diffusi e noti microrganismi. I più qualificati produttori internazionali, dopo accurati test di resistenza dall'attacco di muffe e alghe, hanno individuato un numero definito di fungine e algali la cui crescita è stata temporalmente bloccata. Per effetto della imprevedibile variabilità ambientale e climatica l'efficacia degli additivi testati è obiettivamente limitata nel tempo, alle sole spore isolate nelle prove di laboratorio e fino ad esaurimento del principio attivo.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa
ASPETTO	Opaco dalla finitura vellutata
COLORE	Bianco e tinte cartella
VISCOSITÀ A 20°C	20000 - 25000 cps (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO	1,500 + - 0,05 Kg / lt
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (TRASPIRABILITÀ)	0,054 - valore Sd (m) norma DIN 50014
ASSORBIMENTO CAPILLARE D'ACQUA (IDROREPELLENZA)	0,190 valore W 24 norma DIN 52617
APPLICAZIONE	Rullo - pennello - spruzzo (tipo VOLUMAIR)
DILUIZIONE	1° mano 20 - 25 % di acqua 2° mano 15 - 20 % di acqua oppure tal quale
RESA	5 - 7 mq/Kg riferita a una mano di prodotto su supporto isolato
ESSICCAZIONE	Ad aria - fuori tatto 30-40' - totale 24 ore a 20°C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare che le superfici siano asciutte e spazzolate. Asportare tutte le parti non perfettamente aderenti e stuccare eventuali buchi, crepe e imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTO-CEM cod. 407.1000. E' sempre consigliabile applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER cod. 441.0000, oppure su intonaci vecchi, cemento, prefabbricati, nostro FONDO EDIL-GUM cod. 440.0000.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra i + 5° e i +35°C con umidità relativa non superiore al 60-70%. Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lievi differenze tra le varie produzioni. Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture o fughe di facciate, balconi o spigoli vivi, così da eliminare l'attaccatura.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle vigenti leggi. Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Consultare la scheda di sicurezza.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità