



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



ACQUA - LEGNO

Cod. 259.0000

FINITURA TRASPARENTE OPACA

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI GENERALI

Finitura trasparente idrorepellente per esterni e interni con effetto barriera contro i raggi ultravioletti. Acqua-Legno cod. 259.0000 è consigliata per la protezione e decorazione di serramenti e vari manufatti in legno non a contatto continuo con l'acqua (es. Infissi, mobili, porte, travatura, perlature ecc.), per i quali è richiesta una finitura opaca. Acqua-Legno cod. 259.0000 deve essere applicata su supporti già trattati con impregnante all'acqua Serie 256 per conferire al legno impregnato una maggiore resistenza all'invecchiamento naturale

NOTE SULL' ESSICCAZIONE

Acqua-Legno cod. 259.0000 contiene essenzialmente acqua come solvente e i tempi di essiccazione del prodotto sono regolati da tutti i parametri che favoriscono o rallentano l'evaporazione dell'acqua del prodotto applicato. In termini generali l'evaporazione e dunque l'essiccazione risultano direttamente favoriti da un incremento di temperatura e dal movimento dell'aria, mentre umidità, spessore dello strato e basse temperature influiscono negativamente sulla essiccazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità CF4/20°C	sec	10 - 15
Peso specifico	Kg/Lt	1,020 - 1,040
Inflammabilità	°C	> 61
V.O.C. (prodotto pronto all'uso)	gr/lit	80 (massimo)
conforme al D.L. 161 direttiva 2004/42/CE		
Resa teorica (1 mano)	m ² /lt	8 - 10

I dati di consumo sono orientativi, dipendendo dal tipo di applicazione, dalla dimensione e dalla geometria delle strutture, nonché dalle condizioni atmosferiche.

MODALITA' APPLICATIVE **Pennello - Spruzzo**

Il prodotto è pronto all'uso.

Mescolare il prodotto prima della applicazione per garantire una perfetta omogeneità di tutti i componenti. Si consiglia di applicare a pennello la prima mano e di terminare con la seconda a pennello o a spruzzo.

ESSICCAZIONE

Ad aria, 20°C, U.R.inferiore al 70%

- fuori polvere	minuti 20 - 30
- asciutto al tatto	ore 1 circa
- totale	ore 24
- riverniciabile	ore 4 - 5

L'essiccazione è favorita da un incremento della temperatura e dal movimento dell'aria, mentre l'umidità e la bassa temperatura influiscono negativamente sulle prestazioni del prodotto applicato.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



Acqua-Legno deve essere applicata con temperature non inferiori a 10°C e umidità non superiore al 60%.

CONSIGLI UTILI

I migliori risultati si ottengono applicando 2 mani di prodotto intervallate di 4 - 5 ore (20°C U.R. inf. 70%) sul supporto già impregnato con Acqua-Legno serie 256. Nel caso di preesistente impregnazione si consiglia di carteggiare con carta abrasiva fine. Poi applicare 259.0000

NORME DI SICUREZZA

Acqua-Legno Cod. 259.0000 contiene: Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (può provocare una reazione allergica).

Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana.

Operare in luoghi ben areati e se al chiuso impiegare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria.

Questo prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle vigenti leggi. Consultare la scheda di sicurezza.

Conservare il prodotto con temperatura compresa fra +5 e +30°C in contenitori originali sigillati.

Il prodotto teme il gelo.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.