



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **ZIFOSINT ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI ZINCO**

**SERIE 317**

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Antiruggine a rapida essiccazione di natura alchidica con modificazione fenolica formulata con pigmenti inibitori di corrosione, utilizzata come primer anticorrosivo per strutture in ferro dove è richiesta una buona resistenza in atmosfera industriale. Può essere sovraverniciata con prodotti alchidici, nitroalchidici, clorocaucciù.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Residuo secco in peso	%	70 - 75
Viscosità CF8 mm/20°C	secondi	10 - 14
Peso specifico a 20°C	Kg/lt	1,400 – 1,500
Infiammabilità	°C	< 23
Resistenza alla temperatura	°C	80 - 100

### **COLORI STANDARD CON FINITURA OPACA**

Cod. 317.1000 Bianco  
Cod. 317.7034 Rosso Ossido  
Cod. 317.8000 Nero  
Cod. 317.8012 Grigio Medio Ral 7045 ca.

### **PREPARAZIONI DELLE SUPERFICI**

#### **Strutture in ferro esposte all'aria**

- sabbiatura al grado Sa2 SIS 1967 (SSPC - SP6 )
- pulizia meccanica al grado ST3 SIS 1967 ( SSPC - SP3 )

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate e pulite utilizzando appropriati solventi o sostanze detergenti.

### **DATI APPLICATIVI**

#### **Applicazione**

Spruzzo convenzionale, airless, misto aria, elettrostatico.

#### **Spruzzo convenzionale o airless**

##### **Rapporto di miscelazione**

Serie 317	Zifosint	<b><u>in peso</u></b>
761.0000	Diluyente Nitro	100
Viscosità di applicazione CF4/20°C	secondi	15 - 20
		18 - 22

#### **A spruzzo elettrostatico**

##### **Rapporto di miscelazione**

Serie 317	Zifosint	<b><u>in peso</u></b>
		100





## INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



<b>CONFEZIONI DI VENDITA</b>	Serie 317 Zifosint	Kg. 25 p.n.
	761.0000 Diluente Nitro	Lt. 25 - Lt. 5
	753.0000 Diluente Elettrostatico	Lt. 25 - Lt. 5
	785.0000 Diluente Econitro	Lt. 25 - Lt. 5

**DURATA IN MAGAZZINO**      Mesi 12 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.