



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -  
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **OPALITE PITTURA OPACA BIANCA DI FONDO**

**CODICE 351.1000**

### **Caratteristiche generali**

E' una pittura opaca altamente pigmentata formulata per ottenere finiture molto riempitive e per otturare i pori del legno. E' carteggiabile a secco e consente di ottenere un buon livellamento del supporto trattato.

### **Impieghi generali**

Per la finitura di superfici interne in muratura. Per l'imprimitura di infissi e mobili in legno. Quale fondo per pitture e smalti sintetici.

### **Caratteristiche tecniche**

Tipo di legante	alchidico
Viscosità CF8/20°C	sec 15 - 20
Peso specifico a 20°C	kg/lit 1,550 - 1,650
Residuo secco in peso	% 75 - 80
Infiammabilità	°C >21°C
Aspetto del prodotto essiccato	bianco opaco
Resa teorica con spessore secco consigliato di 40-50 micron	mq/Lt 8 - 9

I dati di consumo sono orientativi, dipendendo dal tipo di applicazione, dalla dimensione e dalla geometria delle strutture, nonché dalle condizioni ambientali.

### **Modalità applicative**

#### **A pennello**

Diluyente Acquaragia Pinella		750.0000
Diluizione	%	5
Viscosità di applicazione CF4/20°C	sec	70 - 60

#### **A spruzzo**

Diluyente per sintetici		752.0000
Diluizione	%	10
Viscosità di applicazione CF4/20°C	sec	30 - 35

### **Indurimento**

Ad aria, 20°-25°C, 50 - 60% U.R.

- fuori tatto ore 3 - 4 - in profondità (carteggiabile) ore 24-36

### **Cicli indicativi consigliati**

#### **Su legno**

Applicazione di una mano di Opalite - essiccazione per 24-36 ore - carteggiatura e spolveratura - e come finitura una o due mani di Gloria serie 210 brillante, oppure serie 211 satinato, oppure serie 212 opaco



## INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



### **Su muro** (es. Zoccolature interne)

Previa accurata pulizia e asportazione di materiale non ancorato. Opalite può essere usata come finitura opaca, oppure essere miscelata con Gloria o Atom per ottenere gradi intermedi di riempimento e brillantezza.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.