



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **MANTOFLEX**

**SERIE 402**

### **MASTICE ACRILICO IMPERMEABILIZZANTE FLESSIBILE CON FIBRE**

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Mastice sigillante ad alto spessore in grado di riempire le grandi fessure dei muri, e di seguirne i movimenti mantenendo un'elevata elasticità in un ampio raggio di temperatura, oltre i – 20°C, impedendo l'infiltrazione dell'acqua. Le fibre aumentano il potere armante creando ponti sopra le fessure.

<b>LEGANTE</b>	Acrilico modificato in emulsione acquosa
<b>ASPETTO</b>	Satinato
<b>VISCOSITA'</b>	Tissotropico
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,3 +/- 0,1 Kg/Lt
<b>COLORE</b>	Bianco e tinte di cartella nostri plastici
<b>RESA</b>	0,5 – 1 Kg/mq in funzione della profondità delle fessure
<b>APPLICAZIONE</b>	Spatola

Su superfici che presentano una vasta ragnatela di screpolature rasare tutta la superficie con MANTOFLEX. Su superfici che presentano solo fessure d'assestamento, riempire solo le parti interessate. Sulle grandi fessure d'assestamento si consiglia di combinare l'azione del MANTOFLEX con un tessuto in poliestere che aumenta la resistenza meccanica. Quando le fessure sono molto profonde procedere in due passate.

#### **ESSICCAZIONE**

Ad aria, il tempo d'essiccazione è in funzione dello spessore applicato. Si consiglia di non applicare con tempo incerto e con temperatura inferiore a + 5°C. Essiccazione totale dopo 48 ore

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Le superfici da trattare devono essere completamente asciutte e spazzolate. Allargare le fessure in modo cuneiforme. Per ottenere un'ottima adesione sia su substrati vecchi, porosi, ossidati che su superfici nuove si consiglia d'applicare una mano diluita di fissativo a solvente tipo nostro FONDO EDILGUM s/440.0000. Dopo 24 ore applicare MANTOFLEX

#### **IMPIEGO**

Su superfici che presentano grandi fessure e screpolature, dovute a tensioni delle strutture o a malte troppo grasse, che variano la loro ampiezza in funzione della temperatura. Le fessure si allargano quando la temperatura scende sotto 0°C. Si consiglia poi una finitura con un prodotto avente le stesse caratteristiche d'elasticità come nostro IDROFLEX S/031

#### **MAGAZZINAGGIO**

12 Mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali. N.B. TEME IL GELO



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



Le informazioni sopra riportate sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.