



## INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



# MANTOCEM

**Cod. 407.1000**

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO** Stucco cementizio in polvere per esterno.

**TIPO DI LEGANTE** Idraulico e resine sintetiche.

**ASPETTO** Polvere granulare.

**PESO SPECIFICO** 1,2 +/- 0,05 Kg / lt ( Apparente )

**COLORE** Bianco

**APPLICAZIONE** SPATOLA - FRATTAZZO

### DILUIZIONE

Aggiungere il 20 - 25 % di acqua ( 100 parti in peso di MANTOCEM più 20 - 25 parti in peso di acqua ) e stemperare bene in modo da formare una pasta ben omogenea.

### ESSICCAZIONE

Ad aria.

MANTOCEM è sovraverniciabile dopo 2 - 3 ore per spessori bassi, dopo 24 ore per spessori alti.

### IMPIEGO

Per la rasatura e la stuccatura di pareti esterne, con ottima aderenza su qualsiasi tipo di intonaco.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Spazzolare e scrostare le eventuali parti che si staccano. Allargare le fessure in modo cuneiforme. Bagnare leggermente le parti da stuccare e sul supporto ancora bagnato applicare il MANTOCEM. Lasciare quindi appassire per alcuni minuti e poi frattazzare. Data la differenza di alcalinità e di assorbimento tra la zona del rappezzo rispetto alla restante superficie dell'intonaco, è consigliabile per uniformare la superficie una mano di isolante tipo nostro FILLER S / 440.0000 o FONDO EDILGUM S / 440.0000.

**MAGAZZINAGGIO** 4 mesi in luogo asciutto e in sacchetto originale ben chiuso.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.