



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **IDRO – SINCAM**

**COD. 430.0000**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Fondo impregnante fissativo all'acqua per l'inertizzazione e l'incapsulamento dei manufatti in cemento amianto (Eternit) Tipo A (a vista all'esterno) - Tipo B (a vista all'interno). Idoneo anche come rivestimento incapsulante (Tipo D) per interventi di rimozione o per operazioni di smaltimento. La caratteristica di IDRO - SINCAM è la capacità di penetrare in profondità nel supporto con effetto consolidante, permettendo anche una eccezionale aderenza alla finitura elastomerica (SINCAMTRE).

### **NORMATIVE DI LEGGE**

Secondo la norma UNI 10686 del marzo 1998 indicata nell'allegato 2 dello schema Decreto Interministeriale del 25/01/1999 e in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 1999 riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22/10/1999, i cicli incapsulanti (Tipo A - Tipo B) devono essere composti da una mano di Primer Fissativo e due mani di Rivestimento Elastomerico di colore diverso e contrastante.

### **RIVESTIMENTO INCAPSULANTE DI TIPO A**

#### **(A Vista All'Esterno)**

- Certificato di idoneità n. 157409 del 28/02/2002 rilasciato dal Centro Politecnico di Ricerche e Certificazioni – Istituto Giordano spa di Bellaria (RN)

### **RIVESTIMENTO INCAPSULANTE DI TIPO B**

#### **(A Vista All'Interno)**

- Certificato di idoneità n. 158971 del 19/04/2002 rilasciato dal Centro Politecnico di Ricerche e Certificazioni – Istituto Giordano spa di Bellaria (RN)

### **RIVESTIMENTO INCAPSULANTE DI TIPO D**

#### **(Interventi di Rimozione e / o Smaltimento)**

- Rapporto di prova n. 158972 del 19/04/2002 rilasciato dal Centro Politecnico di Ricerche e Certificazioni – Istituto Giordano spa di Bellaria (RN)

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DI LEGANTE</b>       | Acrilico in emulsione ad elevato potere bagnante dalla eccezionale penetrazione nel manufatto. |
| <b>ASPETTO</b>               | Trasparente azzurro intenso, contrastante con il colore del supporto in cemento amianto.       |
| <b>VISCOSITA' A 20°C</b>     | 10 – 30 cps (Brookfield RVF)                                                                   |
| <b>RESIDUO SECCO IN PESO</b> | 19%                                                                                            |
| <b>PESO SPECIFICO A 20°C</b> | 1,000 ± 0,05 Kg / Lt                                                                           |



## **INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



### **APPLICAZIONE**

Con idoneo nebulizzatore a bassa pressione per evitare la dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente.

### **DILUIZIONE PER RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO A – TIPO B**

1 – 1 con acqua (100 parti di prodotto con 100 parti di acqua) se utilizzato come fondo impregnante fissativo.

### **DILUIZIONE PER RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO D**

Il prodotto è pronto all'uso

### **RESA FONDO IMPREGNANTE PER RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO A – TIPO B**

5 – 10 mq / lt in funzione dell'assorbimento del supporto. E' consigliabile una prova campione per stabilire la quantità di fondo necessaria. La superficie trattata correttamente con IDRO – SINCAM deve rimanere leggermente satinata. Una superficie lucida indica un eccesso di prodotto con conseguenti problemi di aderenza delle mani di finitura

### **RESA E SPESSORE RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO D**

150 gr/mq di prodotto non diluito corrispondente ad uno spessore indicativo di 30 micron secchi.

### **ESSICCAZIONE A 20°C CON UMIDITA' RELATIVA INF. AL 50%**

Fuori tatto 1 – 2 ore

Totale 24 – 48 ore

Si consiglia di non applicare IDRO – SINCAM con tempo incerto e con temperatura inferiore a + 5°C.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Le superfici in cemento amianto devono essere asciutte e pulite, prive di muschi e muffe. Il trattamento preliminare del manufatto deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente.

**CONFEZIONI DI VENDITA** Cod. 430.0000 IDRO – SINCAM Lt 20 – Lt 5

**DURATA IN MAGAZZINO** Mesi 12 a temperatura ambiente  
In contenitori originali sigillati.  
**IL PRODOTTO TEME IL GELO**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.