



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



ACRILPAK TRASPARENTE ACRILICO

Cod. 443.0000

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una vernice primer fissante trasparente non ingiallente essiccante ad aria a base di pregiate resine acriliche. E' caratterizzata da un'ottima pennellabilità, distensione, pienezza elasticità e durezza superficiale antigraffio

IMPIEGHI GENERALI

ACRILPACK può essere utilizzata come vernice trasparente per la protezione dei vari tipi di supporti: ferro, lamiera zincata, alluminio, rame ottenendo una finitura brillante dalla notevole aderenza, durezza superficiale e resistenza all'invecchiamento naturale. Particolarmente indicato come primer fissante per la protezione all'esterno di opere in pietra naturale o murature quali monumenti, statue, mattoni faccia a vista, manufatti in calcestruzzo, ottenendo una finitura lucida o satinata ad "effetto bagnato" secondo l'assorbimento del supporto.

MODALITA' APPLICATIVE

A pennello

Diluyente		752.0000
Diluizione (pronto all'uso)	%	0 - 5
Viscosità d'applicazione CF4/20°C	sec	20 - 25
Spessori secchi consigliati per mano	micron	15 - 20

A spruzzo

Diluyente		752.0000
Diluizione	%	10
Viscosità d'applicazione CF4/20°C	sec	18 - 20
Pressione	atm	4 - 5
Ø Ugello	mm	1,4 - 1,8
Numero delle mani		una leggera - appassimento 3-5' - una normale
Spessori secchi consigliati	micron	15 - 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

A) prodotto in latta

Tipo di legante		acrilico
Viscosità CF4/20°C	sec	25 - 30
Peso specifico	gr/lt	900 - 920
Residuo secco	%	29 - 30
Infiammabilità	C°	> 21

B) prodotto applicato*

Brillantezza	gloss	80 - 85
Resistenza agli agenti atmosferici		ottima
Resistenza all'abrasione		ottima
Resa teorica (1mano)	mq/lt	14 - 17 (su supporti metallici)
*Spessori secchi	micron	15-20
Resa teorica (1mano)	mq/lt	6 - 8 (su supporti minerali)



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



I dati di consumo sono orientativi, dipendono dall'assorbimento del supporto, dal tipo d'applicazione, dalla dimensione e dalla geometria delle strutture, nonché dalle condizioni atmosferiche.

ESSICCAZIONE

Ad aria, 20°C U.R. inferiore al 70%

- fuori polvere minuti 20 - 30
- fuori tatto ore 2 - 3
- totale ore 24

La temperatura, l'umidità e la ventilazione dell'ambiente sono elementi che possono condizionare l'essiccazione, la finitura e la resistenza del prodotto

CONSIGLI UTILI

I migliori risultati si ottengono applicando due mani di prodotto intervallate di 16 - 24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti metallici devono essere perfettamente sgrassati e puliti utilizzando appropriati solventi o sostanze detergenti. Pietre o murature in genere devono essere pulite e asciutte. E' necessario asportare tutte le incrostazioni o le eventuali muffe fino all'ottenimento dell'aspetto voluto.

DURATA IN MAGAZZINO

18 mesi a 30°C massimo in contenitori originali sigillati.

NORME DI SICUREZZA

Attenersi alle disposizioni d'igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla legislazione Italiana. Evitare per esempio, il contatto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso adottare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria. Impiegare durante l'applicazione maschere, guanti, occhiali. Consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità