



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **FONDO SILOCRIL ALL'ACQUA FISSATIVO SILOSSANICO**

**COD. 447.0000**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Fondo impregnante all' acqua a base di silossani a basso peso molecolare per la preparazione di superfici da trattare con pitture silossaniche. Penetra in profondità nel supporto conferendogli compattezza e idrorepellenza senza modificarne la traspirabilità.

### **TIPO DI LEGANTE**

Resina polisilossanica in emulsione acquosa

### **PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (TRASPIRABILITÀ)**

0,001 valore Sd (m) norma DIN 50014

### **ASSORBIMENTO CAPILLARE D'ACQUA (IDROREPELLENZA)**

0,040 valore W 24 norma DIN 52617

### **ASPETTO**

Trasparente

### **VISCOSITÀ**

10 cps ( Brookfield RVF )

### **PESO SPECIFICO**

1,0 ± 0,05 Kg / lt

### **APPLICAZIONE**

Pennello, rullo o spruzzo a bassa pressione. (Non nebulizzare il prodotto perché impedisce una corretta impregnazione del supporto)

### **DILUIZIONE**

Tal quale

### **RESA**

5 - 10 mq/lt in funzione dell' assorbimento del supporto. Per una buona impregnazione è consigliabile applicare il fondo fino a completa saturazione.

### **ESSICCAZIONE**

Ad aria, sovraverniciabile dopo 6 ore. Non applicare su pareti con sole battente o forte vento e con temperature inferiori ai + 5°C.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Le superfici da trattare devono essere accuratamente spazzolate. Togliere eventuali parti che si staccano e stuccare le possibili fessure con uno stucco minerale tipo nostro MANTOCEM Cod. 407.1000



## **INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



### **IMPIEGO**

Particolarmente indicato su intonaci “deumidificanti“, in quanto non modifica le caratteristiche tecniche degli stessi. Può essere applicato su intonaci minerali sia nuovi che vecchi.

- A) **INTONACI NUOVI** : il supporto deve essere asciutto e stabilizzato, e applicato da almeno 28 giorni.
- B) **INTONACI VECCHI**: il supporto deve essere asciutto e spazzolato, le vecchie pitture minerali vanno asportate tramite spazzolatura meccanica.
- C) **INTONACI GIA' VERNICIATI CON PITTURE SINTETICHE**:  
Si consiglia una totale asportazione tramite sverniciatura in quanto verrebbe a mancare la caratteristica della traspirabilità.

### **DURATA IN MAGAZZINO**

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.