



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



FONDO SILOCRIL A SOLVENTE FISSATIVO SILOSSANICO

COD. 448.0000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fondo impregnante a solvente a base di silossani a basso peso molecolare per la preparazione di superfici da trattare con pitture silossaniche. Penetra in profondità nel supporto conferendogli compattezza e idrorepellenza senza modificarne la traspirabilità.

TIPO DI LEGANTE silossano modificato in solvente

PERMEABILITÀ' AL VAPORE ACQUEO (TRASPIRABILITA')

0,001 valore Sd (m) norma DIN 50014

ASSORBIMENTO CAPILLARE D'ACQUA (IDROREPELLENZA)

0,040 valore W 24 norma DIN 52617

ASPETTO Trasparente

VISCOSITÀ 10 cps (Brookfield RVF)

PESO SPECIFICO 0,800 ± 0,05 Kg / lt

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, o spruzzo a bassa pressione. (Non nebulizzare il prodotto perché impedisce una corretta impregnazione del supporto)

DILUIZIONE Tal quale

RESA 5 - 10 mq / lt in funzione dell' assorbimento del supporto.
Per una buona impregnazione è consigliabile applicare il fondo fino a completa saturazione.

ESSICCAZIONE Ad aria, sovraverniciabile dopo 24 ore.
Non applicare su pareti con sole battente o forte vento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere accuratamente spazzolate. Togliere eventuali parti che si staccano e stuccare le possibili fessure con uno stucco minerale tipo nostro MANTOCEM
Cod. 407.1000



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



IMPIEGO

Particolarmente indicato su intonaci “deumidificanti”, in quanto non modifica le caratteristiche tecniche degli stessi. Può essere applicato su intonaci minerali sia nuovi che vecchi.

- A) **INTONACI NUOVI** : il supporto deve essere asciutto e stabilizzato, e applicato da almeno 28 giorni.
- B) **INTONACI VECCHI** : il supporto deve essere asciutto e spazzolato, le vecchie pitture minerali vanno asportate tramite spazzolatura meccanica.
- C) **INTONACI GIA' VERNICIATI CON PITTURE SINTETICHE** :
si consiglia una totale asportazione tramite sverniciatura in quanto verrebbe a mancare la caratteristica tecnica della traspirabilità.

DURATA IN MAGAZZINO 12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.