INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.
Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it

PITTURA PER PISCINE SERIE 651

Caratteristiche generali

Smalto al clorocaucciù modificato con plastificanti insaponificabili. Per le sue caratteristiche di resistenza chimica e alla corrosione è adatto per supporti esposti a forte umidità e strutture bagnate o immerse in acqua sia dolce che salata, quindi particolarmente indicato per la verniciatura di manufatti in cemento (Piscine) destinati al contenimento di acqua.
PRIMA DI IMMETTERE ACQUA NELLA PISCINA, È CONSIGLIABILE ATTENDERE ALMENO 10 GIORNI PER UNA COMPLETA ESSICCAZIONE DEL CICLO.

Modalità applicative

- **A pennello - rullo**

Diluente lento per clorocaucciù		758.0000
Diluizione	%	5 - 10
Spessori secchi micron consigliati		30 - 40
Su supporti nuovi è consigliabile applicare la prima mano diluita al		15 - 20%

- **A spruzzo**

Diluente per sintetici e clorocaucciù		752.0000 (in alternativa Diluente nitro antinebbia 761.0000)
Diluizione	%	30 - 35
Viscosità di applicazione CF4/20°C		secondi 18 - 20
Pressione di spruzzo		atm 4 - 5
∅ ugello		mm 1,6 - 2,0
Numero delle mani		una leggera, appassimento 3 - 5’ - una normale
Spessori secchi consigliati		micron 30 - 40

Gli spessori secchi consigliati per mano sono compresi fra i 30 - 40 micron,. non eccedere per non compromettere l’indurimento finale del film applicato. Attendere fra una mano e l’altra circa 24 ore per evitare rimozioni. Spessore totale del ciclo 80 - 100 micron secchi. In condizioni di elevata temperatura evitare di applicare alti spessori perché possono formarsi delle soffiature che pregiudicano l’aderenza del prodotto.

Preparazione del supporto

Per la pitturazione di piscine nuove è consigliabile che l’intonaco sia frattazzato fine, stagionato da almeno 28 giorni e perfettamente asciutto. In caso di riverniciatura su prodotti preesistenti è opportuno asportare la vecchia pittura non perfettamente aderita al supporto, spazzolare e pulire accuratamente prima di procedere alla applicazione dello smalto. Nei casi più difficili è consigliabile ricorrere alla sabbiatura per ottenere un supporto uniforme e ideale per una finitura omogenea.

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.
Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it

Caratteristiche tecniche

A -	Prodotto in latta		
	Tipo di Legante	clorocaucciù e plastificanti	
	Viscosità CF8 /20°C	secondi	15 - 20
	Peso Specifico	Kg / Lt	1,320 - 1,370
	Residuo Secco	%	63 - 65
	Infiammabilità	°C	< 21
B -	Prodotto applicato (Spessori secchi di 30 - 40 micron)		
	Brillantezza	gloss	30 - 40
	Aderenza (su intonaco frattazzato)	ottima	
	Aderenza (fra le mani di smalto)	ottima	
	Resistenza alla nebbia salina (300 ore)	ottima	
	Resa teorica (1 mano)	mq / Kg	7 - 10

I dati di consumo sono orientativi, dipendendo dal tipo di applicazione, dalla dimensione, dall'assorbimento e dalla geometria delle strutture, nonché dalle condizioni atmosferiche.

Tinte

Azzurro Chiaro per piscine	5030	Cartella smalti industriali
Azzurro Sereno	5009	Cartella smalti linea casa
O altre tonalità su richiesta		

Essiccazione

Ad aria, 20°C. U.R.	inferiore al 70%	
- Fuori polvere	minuti	10 - 20
- Fuori tatto	ore	1 - 2
- Profondità	ore	24 - 36

La temperatura, l'umidità e la ventilazione sono elementi che possono condizionare l'essiccazione, la finitura e la resistenza del prodotto.

NORME DI SICUREZZA

Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. Evitare per esempio il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso adottare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria. Impiegare durante l'applicazione maschere, guanti e occhiali. Consultare la scheda di sicurezza.

DURATA IN MAGAZZINO MESI 12 a 30°C massimo In contenitori originali sigillati

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.