



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



BIO - EDILUX AGLI IONI D'ARGENTO

SERIE 920

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale per interni "antigoccia" ad elevata copertura. Formulata con ioni d'argento, pigmenti e cariche selezionate che consentono di ottenere superfici omogenee e vellutate sui più svariati supporti, evitando la proliferazione di batteri.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

BIO-EDILUX evita lo sviluppo di batteri Escherichia Coli e Staphylococcus Aureus, come indicato nella certificazione del 09/03/15.

BIO-EDILUX ha un'ottima resistenza allo strofinamento e alle operazioni di pulizia, mantenendo invariate le sue caratteristiche battericide.

CARATTERISTICHE FISICHE

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa	
ASPETTO	Satinato - vellutato	
COLORE	Bianco e tinte di mazzetta "Sicolor"	
VISCOSITÀ a 20°C	5000 - 7000 cps (Brookfield RVF)	
RESIDUO SECCO IN PESO	56 - 59%	
PESO SPECIFICO a 20°C	Kg/Lt 1,40 ± 1,45	
APPLICAZIONE	Pennello - rullo - spruzzo (airless angolo 60° foro 17/19)	

N.B. : Per ottenere finiture più uniformi, in particolare quando si applicano tinte intense, dopo aver distribuito e uniformato in parete BIO-EDILUX, si consiglia di effettuare le rullate sfumando verso l'alto.

DILUIZIONE	10 - 15 % con acqua	
RESA TEORICA (per mano)	8 - 11 Mq/Lt secondo l'assorbimento del supporto	
ESSICAZIONE a 20°C	Fuori tatto: 30 - 40 minuti	Totale: 24 ore
U.R. inf 70%		

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola; oppure bagnare la superficie e rimuovere con una spatola quindi applicare una mano di impregnante. Su pareti già dipinte con idropitture lavabili, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente BIO-EDILUX. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro Filler cod. 441.0000. L'impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



una diluizione di 1:3 (una parte di impregnante e tre di acqua) per superfici molto assorbenti; 1:5 (una parte di impregnante e cinque di acqua) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucchi lisci o ruvidi in relazione al tipo di supporto (vedi schede tecniche dei nostri stucchi Mantostuc, Mantofix o Mantocem). Rimescolare accuratamente BIO-EDILUX al fine di omogeneizzare la pittura , applicare sempre due mani di BIO-EDILUX con un intervallo di 5-6 ore tra una mano e l'altra. La resistenza al lavaggio aumenta con il trascorrere del tempo.

Per mantenere invariate le sue caratteristiche evitare di miscelare BIO-EDILUX con altri prodotti vernicianti.

CONDIZIONI AMBIENTALI

BIO-EDILUX deve essere applicato con temperatura compresa tra +5 e +30°C U.R. inf. 70%.

L'applicazione eseguita in condizioni non idonee compromette l'ottimizzazione delle caratteristiche estetiche e specifiche del prodotto.

Per una corretta pulizia degli attrezzi utilizzati si consiglia di intervenire rapidamente con acqua additivata da comune detersivo per stoviglie e relativo risciacquo finale.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche.

L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.