



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



PLASTICO PIAVE “ANTIALGA”

**SERIE 139 GRANA FINE
SERIE 138 GRANA MEDIA
SERIE 134 GRANA GROSSA**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento plastico murale ad effetto frattazzato, idrorepellente, per la finitura e la protezione di pareti interne ed esterne. Il prodotto contiene un particolare e specifico additivo algicida e fungicida che conferisce una forte azione antialga in grado di fornire con il suo ampio spettro di azione una protezione idonea a coprire una vasta gamma di microrganismi. Lo specifico additivo contenuto nel prodotto serve per combattere i più diffusi e noti microrganismi. I più qualificati produttori internazionali, dopo accurati test di resistenza dall'attacco di muffe e alghe, hanno individuato un numero definito di fungine e algali la cui crescita è stata temporalmente bloccata. Per effetto della imprevedibile variabilità ambientale e climatica l'efficacia degli additivi testati è obiettivamente limitata nel tempo, alle sole spore isolate nelle prove di laboratorio e fino ad esaurimento del principio attivo.

LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa e quarzi pregiati
GRANULOMETRIA	0,6 - 1,0 mm GRANA FINE 0,7 - 1,2 mm GRANA MEDIA 1,0 - 1,5 mm GRANA GROSSA
ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco e tinte di cartella formulate con pigmenti resistenti alla luce.
VISCOSITÀ a 20°C	60.000 - 80.000 cps (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO a 20°C	1,800 ± 0,05 Kg / lt
APPLICAZIONE	Taloscia - Frattazzo
DILUIZIONE	Massimo 3 % con acqua
RESA Teorica	1,9 - 2,1 Kg / mq GRANA FINE 2,1 - 2,3 Kg / mq GRANA MEDIA 2,5 - 2,7 Kg / mq GRANA GROSSA Le rese sono calcolate su supporto isolato
ESSICCAZIONE	Ad aria totale 36 - 48 ore a 20°C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare che le superfici siano asciutte e spazzolate. Togliere le parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe o imperfezioni del muro con stucco MANTOCEM



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



Cod.407.1000.E' sempre consigliabile applicare una mano di impregnante nostro FILLER Cod. 441.0000, oppure su intonaci vecchi, cemento prefabbricati nostro FONDO EDILGUM Cod. 440.0000. Su pareti già precedentemente dipinte, qualora la tinta sia molto diversa dalla sottostante, si consiglia un fondo fissativo colorato (nostra Serie 442) per ovviare a possibili trasparenze, dovute allo scorrimento del granello di quarzo che crea l'aspetto frattazzato "Tipo PLASTICO PIAVE".

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra i + 5 e i +35°C con umidità relativa non superiore al 60 - 70 %.

Evitare la sovraverniciatura con altri prodotti per non compromettere l'effetto "Antialga".

Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lievi differenze tra partita e partita.

Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture, fughe di facciate o balconi o spigoli vivi, così da eliminare l'attaccatura.

DURATA IN MAGAZZINO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati IL PRODOTTO TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità alla sola qualità.