



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



ACQUA - LEGNO

SERIE 256

IMPREGNANTE PER LEGNO TRASPARENTE E COLORATO

CARATTERISTICHE GENERALI

Impregnante protettivo del legno per interni ed esterni. Acqua-Legno serie 256 non favorisce l'assorbimento dell'acqua, evita la formazione di pellicola superficiale ed è colorato con pigmenti trasparenti, stabili alla luce, con effetto barriera contro i raggi ultravioletti.

IMPIEGHI GENERALI

Per la protezione e decorazione di vari manufatti in legno non a contatto continuo con l'acqua (es. Infissi, mobili, porte, serramenti, travature, perlinature ecc.), per i quali è richiesta una finitura semiopaca. Pulire accuratamente il supporto prima della applicazione, procedere ad una accurata carteggiatura o sverniciatura di vecchie preesistenti pitturazioni e accertarsi che il supporto sia asciutto (umidità inferiore al 18%). Legni precedentemente trattati con oli, cere o con derivati del catrame non possono essere verniciati.

NOTE SULL' ESSICCAZIONE

Acqua-Legno serie 256 contiene essenzialmente acqua come solvente e i tempi di essiccazione del prodotto sono regolati da tutti i parametri che favoriscono o rallentano l'evaporazione dell'acqua del prodotto applicato. In termini generali l'evaporazione e dunque l'essiccazione risultano direttamente favoriti da un incremento di temperatura e dal movimento dell'aria, mentre umidità, spessore dello strato e basse temperature influiscono negativamente sulla essiccazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità CF4/20°C	sec	10 - 15
Peso specifico	Kg/Lt	1,020 - 1,040
Infiammabilità	°C	> 61
V.O.C. (prodotto pronto all'uso) conforme al D.L. 161 direttiva 2004/42/CE	gr/lit	80 (massimo)
Resa teorica (1 mano)	m ² /lit	8 - 10

I dati di consumo sono orientativi, dipendendo dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione, dalla dimensione e dalla geometria delle strutture, nonché dalle condizioni atmosferiche.

MODALITA' APPLICATIVE **Pennello - Spruzzo**

Il prodotto è pronto all'uso.

Mescolare bene il prodotto colorato prima e durante l'applicazione per garantire una perfetta omogeneità di tutti i componenti. Si consiglia di applicare sempre a pennello la prima mano e di terminare con la seconda a pennello o a spruzzo. Con l'applicazione di più mani si ottengono tonalità di colore sempre più intense. Durante l'applicazione a pennello si consiglia di seguire la venatura del legno per ottenere una migliore finitura estetica altamente decorativa.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



COLORI

Trasparente e tinte cartella colori Acqua - Legno :

Cod. 256.0000	Trasparente
Cod. 256.0003	Teak
Cod. 256.0004	Douglas
Cod. 256.0005	Noce
Cod. 256.0008	Palissandro
Cod. 256.0009	Mogano
Cod. 256.0016	Verde abete
Cod. 256.0019	Noce chiaro
Cod. 256.0098	Noce scuro

L'accurata scelta dei colori offre la possibilità di conferire al legno una finitura pregiata. La miscela delle varie tinte offre inoltre l'opportunità di ottenere nuove tonalità trasparenti di gusto personale e di piacevole contrasto. Acqua-Legno trasparente può essere usato per schiarire le tinte o come mano di finitura di un ciclo colorato.

ESSICCAZIONE - In funzione del tipo di supporto (legno)

Ad aria, 20°C, U.R.inferiore al 70%

- fuori polvere	minuti 20 - 30
- asciutto al tatto	ore 1 circa
- totale	ore 24
- riverniciabile	ore 4 - 5
- carteggiabile	ore 4 - 5

L'essiccazione è favorita da un incremento della temperatura e dal movimento dell'aria, mentre l'umidità e la bassa temperatura influiscono negativamente sulle prestazioni del prodotto applicato. Acqua-Legno deve essere applicato con temperature non inferiori a 10°C e umidità non superiore al 60%.

CONSIGLI UTILI

I migliori risultati si ottengono applicando 2 - 3 mani di prodotto intervallate di 4 - 5 ore (20°C U.R. inf. 70%).

È opportuno carteggiare la penultima mano con carta abrasiva fine.

NORME DI SICUREZZA

Acqua-Legno serie 256 contiene: Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (può provocare una reazione allergica).

Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana.

Operare in luoghi ben areati e se al chiuso impiegare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria.

Questo prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle vigenti leggi. Consultare la scheda di sicurezza.

Conservare il prodotto con temperatura compresa fra +5 e +30°C in contenitori originali sigillati.

Il prodotto teme il gelo.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.