



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -  
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **BITRE / F 4 CONVERTITORE DI RUGGINE**

**COD. 769.0000**

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Prodotto costituito da un composto organico in soluzione acquosa che, applicato sulle superfici arrugginite, reagisce con l'ossido di ferro trasformandolo in uno strato protettivo di colore nero - bluastro solidamente ancorato al supporto che arresta il processo di corrosione. Può essere lasciato tal quale o successivamente ricoperto con i normali cicli di protezione del ferro. Per queste sue caratteristiche si può considerare il sistema economico e funzionale per trasformare la ruggine senza asportarla. BITRE/F4 evita lunghi e costosi processi di pulizia delle superfici quali: spazzolatura, picchettatura, molatura, o sabbiatura, tanto più difficili da realizzare in assenza di adeguate attrezzature

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Essiccazione	a 20°C U.R. inferiore al 70%
Asciutto al tatto	4 - 5 ore
La reazione avviene in	12 - 16 ore
Sovraverniciabile dopo	16 - 24 ore
Peso specifico a 20°C	Kg/Lt 1,02 - 1,03
Resa (indicativa)	14 - 16 m <sup>2</sup> /lt

### **APPLICAZIONE**

Preferibilmente a pennello (oppure a rullo o spruzzo). Agitare bene il prodotto prima del prelievo BITRE / F 4 deve essere applicato in strati sottili e quantità tale da favorire la completa trasformazione della ruggine evitando gli eccessi di prodotto sulle superfici. Togliere la quantità di prodotto in eccesso che non ha reagito col supporto con spugna o con panno bagnati con acqua, lasciare asciugare perfettamente e procedere all'applicazione del ciclo previsto. Terminato il trattamento evitare di recuperare il prodotto venuto a contatto con il pennello, perché danneggerebbe quanto rimasto nel flacone. Se le superfici trattate vengono dilavate dalla pioggia prima dell'avvenuta reazione, è necessario ripetere il trattamento. Proteggere eventuali parti in muratura, calcestruzzo o pietra che potrebbero restare macchiate da possibili colature.

### **DILUIZIONE**

Il prodotto è pronto all'uso

### **IMPIEGO**

BITRE / F 4 serve a bloccare il processo di corrosione su qualsiasi superficie ferrosa arrugginita e proteggerla in attesa di completare il ciclo di verniciatura. Trascorse 16 - 24 ore può essere ricoperto con una o due mani di antiruggine.

### **NORME DI SICUREZZA**

Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. Evitare per esempio, il contatto del prodotto con la pelle e con gli occhi, in caso di contatto con gli occhi lavare subito ed abbondantemente con acqua. Non ingerire, non gettare i residui nelle



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



fognature. Adottare durante l'applicazione maschere, guanti, occhiali. Consultare la scheda di sicurezza.

**DURATA IN MAGAZZINO**

Mesi 18 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati

**CONFEZIONI DI VENDITA**

Cod. 769.0000 Bitre/F4

Lt 5 – Lt 1 – Lt 0,500

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.